

RUSTFRITT

Material type	Type forbindelse	Dekningsområde tykkelse	Posisjon	Diameter	Tilsett	Sveisemetode
Rustfritt	Kilsveis	$\geq 3\text{mm}$	Alt bortsett fra PG (vertikalt fallende)	$\geq 25\text{mm}$	FM5*	111, 136 og 141
Rustfritt	Buttsveis***	$\geq 3\text{mm}^{**}$	Alt bortsett fra PG/J-L045 (vertikalt fallende)	$\geq 65\text{mm}$	FM5*	111 og 136
Rustfritt	Buttsveis***	Fra 2mm til 4mm	Alt bortsett fra PG/J-L045 (vertikalt fallende)	$\geq 25\text{mm}$	FM5*	141
Rustfritt	Buttsveis***	$\geq 3\text{mm}$	Alt bortsett fra PG/J-L045 (vertikalt fallende)	$\geq 25\text{mm}$	FM5*	141

* Dersom det ønskes sertifisering i FM6 (Nikkel legering) må det avtales nærmere.

** For separat metode i rot streng gjelder opptil 2x tykkelse av rot streng. For rørtråd benyttes 141 i rot streng dersom andre metoder ønskes avtales det ved hvert tilfelle.

*** For å få med kilsveis på sertifikat trengs det tilleggs test på sertifisering. 10mm plate sveist i PB